

## AURO Lackspachtel Nr. 231

Technisches Merkblatt

### Werkstoffart/ Verwendungszweck

Lackspachtel für innen und außen, lösemittelfrei. Zum Ausgleichen und Spachteln auf allen geeigneten Untergründen. Bei Holzbauteilen im Außenbereich nur zum Fleckspachteln kleinerer Schadstellen geeignet. Zum Ausgleichen kleiner Oberflächenfehler in der Lackierung. Nachbehandlung mit AURO Vorstreichfarbe Nr. 253, oder AURO Buntlack Nr. 250 oder Nr. 260 erforderlich.

### Zusammensetzung

Leinöl-, Rizinenstandöl, mineralische Pigmente und Füllstoffe, Wasser, Borate, Trockenstoffe (bleifrei), Rosmarinöl. Naturfarben sind nicht geruchs- oder emissionsfrei. Mögliche Allergien beachten. Aktuelle Volldeklaration auf [www.auro.de](http://www.auro.de).

**Farbton:** Weiß

### Auftragsverfahren

Mit gebräuchlichem rostfreiem Flächenspachtel aufziehen, ggf. zweimal dünn auftragen.

### Trockenzeit bei Normklima (23 °C/ 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

- Staubtrocken nach ca. 2 Stunden, schleif- und überarbeitbar nach ca. 24 Stunden.
- Bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen u.U. wesentliche Trocknungsverzögerungen.
- Die Trocknung erfolgt u.a. durch Sauerstoffaufnahme, während der Trocknung ist daher auf ausreichenden Luftwechsel zu achten.

<b>Dichte</b>	1,6 g/cm <sup>3</sup>	Gefahrklasse: Entfällt
<b>Viskosität</b>	Pastös	
<b>Verdünnungsmittel</b>	Verarbeitungsfertig eingestellt, <b>nicht verdünnen</b> .	
<b>Verbrauchsmenge</b>	Ca. 0,10-0,20 l/m <sup>2</sup> pro Auftrag. Auftrag max. 1 mm. Je nach Untergrund sind Abweichungen möglich. Genaue Verbrauchszahlen am Objekt ermitteln.	
<b>Werkzeugreinigung</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und AURO Pflanzenseife Nr. 411, ggf. mit AURO Verdünnung Nr. 191*.	
<b>Lagerstabilität</b>	Für Kinder unerreikbaar, kühl, frostfrei, trocken und verschlossen lagern, bei 18 °C im original verschlossenem Gebinde: 24 Monate.	
<b>Verpackungsmaterial</b>	ABL-Tube 100ml.	
<b>Entsorgung</b>	Eingetrocknete Produktreste kompostieren oder zum Hausmüll geben. Flüssige Reste: EAK-Code 080112 oder 200128, EAK-Bezeichnung: Farben.	
<b>Achtung</b>	Benutzte Putzlappen können sich selbst entzünden (wegen des Gehalts an trocknenden Ölen), deswegen unbedingt ausgebreitet trocknen lassen oder dicht verschlossen in einem Blechgefäß aufbewahren. Produkt für Kinder unerreikbaar lagern. Technische Merkblätter* beachten.	

### Hinweise zur Beachtung

- Verarbeitungstemperatur 10-30 °C, Luftfeuchte max. 85%.
- Bei der Verarbeitung auf ausreichenden Hautschutz und Luftwechsel achten.

# Anwendungstechnische Empfehlungen

## AURO Lackspachtel Nr. 231

### **1. UNTERGRUND**

#### **1.1 Geeignete Untergründe**

Alle Holzarten, Holzwerkstoffe, Lackoberflächen.

#### **1.2 Allgemeine Untergrunderfordernisse**

Der Untergrund muß fest, chemisch neutral, trocken, sauber, fettfrei und eben sein.

### **2. ANSTRICHAUFBAU (ERSTANSTRICH)**

#### **2.1 Untergrundart: Holz, Holzwerkstoffe**

##### **2.1.1 Untergrundvorbereitung**

- Holzkanten abrunden
- Untergrund reinigen, anschleifen, sorgfältig entstauben
- Holzwerkstoffe (Hartfaserplatten etc.) reinigen, wenn erforderlich anschleifen.

##### **2.1.2 Grundbehandlung**

- Mit AURO Holzgrundierung Nr. 124\* oder AURO Spezialgrundierung Nr. 117\* grundieren.

##### **2.1.3 Zwischenbehandlung**

- Leicht zwischenschleifen und entstauben
- Lackspachtel möglichst gleichmäßig und ansatzfrei mit geeignetem rostfreiem Spachtel relativ dünn aufziehen.
- Nach Trocknung und Zwischenschliff die Zwischenbehandlung ggf. wiederholen.

##### **2.1.4 Schlußbehandlung**

- Zwischenschleifen trocken (Körnung 150 bis 180) oder naß (Körnung 150), gründlich entstauben.
- Nach Trocknung mit AURO Vorstreichfarbe Nr. 253\*, AURO Buntlack, glänzend Nr. 250\* oder AURO Buntlack, seidenmatt Nr. 260\* endbehandeln.

### **3. ANSTRICHAUFBAU BEI RENOVIERUNGSANSTRICHEN**

#### **3.1 Untergrundvorbereitung**

- Lose sitzende und nicht tragfähige Anstrichteile vollständig entfernen.
- Gründlich schleifen, entstauben

#### **3.2 Grundbehandlung**

- Freigelegte Holzstellen mit AURO Holzgrundierung Nr. 124\* oder AURO Spezialgrundierung Nr. 117\* grundieren.
- Auf intakte Anstrichstellen gelangte Grundierung mit Lappen abnehmen.

#### **3.3 Zwischenbehandlung**

- Wie unter 2.1.3 beschrieben, in der Regel jedoch nur auf den grundierten Teilflächen.

#### **3.4 Nachfolgender Anstrichaufbau**

- Wie unter 2.1.4 beschrieben, jedoch AURO Vorstreichfarbe Nr. 253\* nur auf den gespachtelten Stellen verarbeiten.

Das Technische Merkblatt gibt Empfehlungen und mögliche Beispiele. Verbindlichkeit und Haftung können daraus nicht erfolgen. Die Inanspruchnahme der Beratung begründet kein Rechtsverhältnis. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und entbinden den Anwender nicht aus der Eigenverantwortung. Bei allen Beschichtungsarbeiten und deren Vorbereitungen ist der jeweilige Stand der Technik zu beachten. Die Objektbedingungen und die Produkteignung sind fach- und sachgerecht zu prüfen. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Stand: 01.08.2003.