

AURO Wandlasur-Wachs Nr. 370, farbig und farblos

Technisches Merkblatt

Werkstoffart/ Verwendungszweck

Pigmentierte und unpigmentierte lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare Wachsdispersionen zur lasierenden Gestaltung oder farblosen, wasserabweisenden Endbehandlung von tragfähigen, offenporigen Oberflächen im Innenbereich, z.B. von mit AURO Wandfarbe Nr. 321 behandelten Wand- und Deckenflächen.

Zusammensetzung

Wasser, Bienenwachs, Carnaubawachs, Dammar, Kokos- und Palmkernöl-Natronseife, Borate, Methylzellulose, Xanthan, Ros-marinöl, Zuckertensid, Erd-, Eisenoxid- und Mineralpigmente.

Naturfarben sind nicht geruchs- oder emissionsfrei. Kann allergische Reaktionen auslösen. Aktuelle Volldeklaration auf www.auro.de.

Farbton

Maisgelb: Nr. 370-10

Himmelblau: Nr. 370-50

Erdbraun: Nr. 370-81

Farblos: Nr. 370-00

Koralle: Nr. 370-32

Pistazie: Nr. 370-60

Mineral-Weiß: Nr. 370-90

Die Produkte trocknen zunächst weißlich bzw. pastellfarben auf; der eigentliche Farbton wird erst nach dem Polieren erreicht.

Auftragsverfahren

Streichen, Rollen (Schaumstoffrolle). Kreative Gestaltungen durch: wischen, tupfen oder wickeln.

Trockenzeit bei Normklima (23 °C/ 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

Polierbar nach ca. 4 - 24 Stunden, stark abhängig von Temperatur, Luft- und Untergrundfeuchtigkeit. Die Endreife ist unmittelbar nach dem Polieren erreicht.

Dichte	ca. 1,0 g/cm ³	Gefahrklasse: Entfällt
Viskosität	Ca. 15 dPa*sec bei 20 °C.	
Verdünnungsmittel	Wasser	
Verbrauchsmenge	Durchschnittliche Auftragsmenge ca. 65 ml/m ² . Zur lasierenden Gestaltung von Wand- und Deckenflächen kann bis zu ca. 1 : 3 mit Wasser verdünnt werden; die Verbrauchsmenge verringert sich dann entsprechend. Sind noch geringere Farbintensitäten erwünscht, sollte mit Nr. 370-00 (farblos) abgemischt werden. Genaue Verbrauchszahlen am Objekt ermitteln.	
Werkzeugreinigung	Farbflecke sofort mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte vor Antrocknen mit Wasser reinigen. Verschmutzte Textilien (Kleidungsstücke, Poliertücher) können mit heißer Sodalösung ausgewaschen werden, sofern sie diese Beanspruchung vertragen.	
Lagerstabilität	Für Kinder unerreichbar, kühl, frostfrei, trocken lagern, bei 18 °C im original verschlossenem Gebinde: 24 Monate.	
Verpackungsmaterial	Weißblech. Restentleerte Gebinde können dem Weißblech-Recycling zugeführt werden.	
Entsorgung	Reste nicht wegschütten, sondern dicht verschlossen aufbewahren. Reste von AURO Produkten sind von seiten der Inhaltsstoffe dem Hausmüll vergleichbar und könnten daher im eingetrockneten Zustand kompostiert werden; vorgeschrieben ist allerdings eine Entsorgung gemäß den gültigen gesetzlichen Bestimmungen für Farben- und Lackreste. EAK 080102, Alte Farben und Lacke ohne halogenierte Lösemittel.	
Achtung	Haut-, Augenkontakt vermeiden. Bei Hautkontakt sofort mit Wasser abwaschen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen. Technische Merkblätter* beachten.	

Hinweise zur Beachtung

- Verarbeitungstemperatur mindestens 12 °C.
- AURO Wandlasur-Wachs enthält keine synthetischen Konservierungsmittel und kann daher, ähnlich wie z.B. Lebensmittel, in-folge mikrobieller Zersetzung verderben. Es darf nicht mehr verarbeitet werden, wenn es einen unangenehmen Geruch oder sichtbaren Mikrobenbefall (Schimmelbildung) aufweist.

Anwendungstechnische Empfehlungen

AURO Wandlasur-Wachs Nr. 370, farbig und farblos

1. UNTERGRUND

1.1 Geeignete Untergründe:

Alle mit AURO Wandfarben Nr. 320, Nr. 321 oder Nr. 322, mit AURO Naturfaserputz, innen Nr. 311 oder dem AURO Streichgrund Nr. 302 behandelten, weißen Untergründe.

1.2 Allgemeine Untergrunderfordernisse

Der Untergrund muß tragfähig, offenporig, fest, sauber, trocken, chemisch neutral, fettfrei und ohne durchschlagende Inhaltsstoffe sein. Er muß ausreichend eben sein, so daß ein gleichmäßiger Auftrag möglich ist und Zugänglichkeit für ein geeignetes Polierwerkzeug (Lappen, Bürste, Pad) gegeben ist.

2. ANSTRICHAUFBAU (ERSTANSTRICH)

- AURO Wandlasur-Wachs Nr. 370 mit Wasser auf die gewünschte Farbintensität einstellen, bei stärkerer Verdünnung ggf. Wandlasur-Wachs farblos Nr. 370-00 zufügen.
- Für die Einstellung von Farbton, Farbintensität und Viskosität Vorversuche auf gleichartig vorbehandelter Oberfläche durchführen.
- Mit geeignetem Werkzeug auftragen.
- Nach vollständiger Trocknung mit weichem Tuch oder Bürste aufpolieren.
- Zur Erhöhung der Wasserfestigkeit kann eine vollflächige Nachbehandlung mit AURO Wandlasur-Wachs farblos Nr. 370-00 erfolgen.

3. RENOVIERUNGSANSTRICH

Die auspolierte Lasurfläche stellt eine Schutzschicht gegen Verschmutzungen dar und behindert ein einfaches Überstreichen. Je nach Untergrund und Poliergrad ist daher in jedem Fall eine gründliche Reinigung des Untergrundes mit Wasser und Reinigungsmittel nötig: Danach Vorversuche durchführen.