

Sous-couche pour peinture murale AURO N° 301

Fiche technique

Type de produit

Emulsion aqueuse, pauvre en émissions et sans solvants, sur la base du liant Replebin[®], un résultat de la propre recherche d'AURO.

Utilisation

Pour le prétraitement (Primaire) de supports minéraux fortement ou irrégulièrement absorbants (placo-plâtre, planches staff, enduits intérieurs) pour un traitement ultérieur avec un produit AURO approprié.

Composition : Eau, Replebin[®], silicate de potassium, potasse, tensioactifs à base de sucre. Déclaration actuelle sur www.auro.de.

Teinte : Aspect laiteux; devient transparent en séchant.

Méthode d'application : Brosse; le cas échéant, pulvérisation possible.

Temps de séchage dans des conditions climatiques normales (20°C/60% d'humidité relative)

- Sec au toucher et pouvant être recouvert après 4-6 heures.
- Une consommation élevée, une forte humidité et des températures basses allongent le temps de séchage.

Densité : 1,0 g/cm³

Dilution : Pour l'application, diluer le produit avec de l'eau dans une proportion de 1:1, en mélangeant.

Consommation

Env. 0,05 l/m² par couche. Peut varier en fonction de la méthode d'application, de la qualité de la surface et du support. Déterminer les consommations réelles sur l'objet.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'utilisation, avant que les résidus ne dessèchent, éventuellement à l'aide du Savon végétal AURO 411*.

Stockage

Au frais, à l'abri du gel et hors de la portée des enfants. Conservation à 18 °C dans le conditionnement d'origine fermé: 24 mois.

Emballage : Polyéthylène

Élimination des déchets

Élimination des déchets liquides: suivant code 080120, suspensions aqueuses, peintures. Consulter la fiche de sécurité. Ne recycler que les contenants complètement vidés, dont les résidus sont secs.

Attention

Respecter les mesures de protection habituelles telles que par ex. une protection de la peau ou une aération suffisante. Nettoyer à l'eau en cas de contact avec la peau. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau en cas de contact avec les yeux et consulter un médecin. Pour des prescriptions relatives aux marchandises dangereuses, pour le marquage des produits et pour une manipulation sans danger, respecter les mises-en-garde de l'étiquette et la fiche de données de sécurité. Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport. GHS CODE: M-DFo1 Peintures en dispersion exemptes de solvants. Valeur limite COV selon la directive européenne 2004/42/EG II A (aWb): 30 g/l (2010). Teneur en COV: <1 g/l.

Conseils techniques d'application

Sous-couche pour peinture murale AURO N° 301

1. SUPPORT

1.1 Supports adéquats

Supports minéraux fortement ou irrégulièrement absorbants (placo-plâtre, planches staff, enduits intérieurs).

1.2 Conditions préalables

Le support doit être brut, sec, solide, absorbant, exempt de graisse, neutre, adhérent et exempt de substances suintantes.

2. MISE EN OEUVRE

2.1 Préparation du support

- Brosser les substances sablonneuses, farineuses et dépoussiérer.
- Poncer les couches de frittage; laver les agents de démoulage.
- Réparer les zones abîmées, les trous et fissures, par exemple avec l'enduit de rebouchage AURO N° 329* ou autre matériau adéquat au support et laisser sécher.
- Tester la neutralité du support, sa capacité d'adhérence et d'absorption. Faire des tests de mouillabilité avec de l'eau claire.
- Vérifier le taux d'humidité et l'adhérence.

2.2 Traitement de base

- Diluer la Sous-couche avec de l'eau dans une proportion de 1:1 et appliquer à la brosse.
- La Sous-couche doit pénétrer complètement dans le support.
- Répartir le produit resté en surface avec la brosse et laisser sécher ou l'enlever.

2.3 Traitement ultérieur

- Une fois le support bien sec, les peintures murales ou les crépis de la gamme AURO peuvent être appliqués.

Remarques importantes

- Température d'application: 10 °C à 30 °C, max. 70 % d'humidité relative.
- Pendant l'application et le séchage, éviter l'exposition directe au soleil, l'humidité et la saleté.
- Respecter les consignes des fabricants de panneaux de construction, ainsi que les directives VOB et la DIN 18 363 pour l'application de revêtements et la DIN 18 366 pour la pose de papiers peints.
- Les surfaces des panneaux, les joints et les zones enduites doivent être secs uniformément avant de peindre. L'humidité contenue dans les panneaux de construction ne doit pas dépasser 1,3 % selon les fabricants.
- Enlever les éclaboussures de plâtre, de mortier, ou autres.
- Réparer les égratignures, les joints ou autres avec un enduit et appliquer la Sous-couche pour peinture murale Auro N° 301.
- Les zones enduites doivent être lisses (poncer si nécessaire).
- Enlever la poussière minutieusement.
- Appeler au numéro +49 531 281 41 0 pour des informations pour les personnes allergiques.

* voir fiche technique correspondante

Les indications et suggestions figurant dans cette fiche technique sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Ces indications et suggestions poursuivent un but d'information et de conseil, mais ne dispensent pas, pour autant, l'acheteur ou l'utilisateur de vérifier si le produit correspond effectivement à l'utilisation qu'il souhaite en faire. C'est pourquoi, ces indications n'engagent aucune obligation et aucune responsabilité, d'un point de vue juridique. Le recours à nos conseils professionnels ne saurait donner naissance à un rapport de conseiller à consultant. Les informations figurant dans cette fiche technique perdent leur validité lors de la parution d'une nouvelle version. Dernière mise à jour : Juin 2018.